

导热凝胶 Thermal Gel

【产品概述 Product Description】

SE200AB 是一种柔软的双组份硅树脂基导热缝隙填充材料，具有高导热率、低界面热阻及良好的触变性，是大缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。SE200AB 可通过手工方式或点胶设备来进行涂装，固化后为弹性体，可以保护元器件。

【产品图示 Product Illustration】



【典型应用/Applications】

- 硬盘、手机
- 光学精密设备
- 笔记本电脑
- 移动及通讯设备
- 汽车发动机控制设备
- 高端工控及医疗电子等领域

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 50cc 或 400cc。

【有效期】 本产品有效期为 12 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

特性参数 SE200AB

产品性能	测试结果		测试标准
混合前	A 组分	B 组分	
颜色	白色	粉红色	目视
粘度 (mPa·s)	250000	250000	ASTM D2196
密度 (g/cm ³)	2.5	2.5	氦气真密度法
混合比例	1:1		N/A
在架寿命@25°C (月)	6	6	N/A
混合后性能			
颜色	粉红色		目视
体积电阻	>10 ¹³ Ω·cm		ASTM D257
导热系数	2.0W/m·K		ASTM D5470
介电击穿强度	>250VAC/mm		ASTM D149
介电常数	7		ASTM D150
最小介面厚度	0.09mm		N/A
使用温度	-50~150°C		N/A
硅小分子析出 D3~D12 含量	<300PPM		GB/T 27843-2011
热膨胀系数	175ppm/K		ASTM E831
阻燃性	V-0		UL
表干时间@25°C (Min)	20		N/A
完全固化时间			
25°C (H)	8		N/A
100°C (min)	15		N/A
固化后硬度 (Shore 00)	40~90°		ASTM D2240
RoHS	PASS		IEC 62321
Halogen	PASS		EN14582
REACH	PASS		EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：厚度公差为±10%，硬度公差为±5%，颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。